Résistance aux taches des réactifs – TimberTones^{MD}

Nous testons tous nos produits de façon extensive pour déterminer comment nos produits de revêtement de sol différents se comporteront à l'usage - et comment le revêtement de sol réagira aux taches des réactifs. Propriétaires et spécificateurs connaissent le type de substance qui peuvent tacher les surface de leurs bâtiments. Le but de ce tableau est de fournir aux propriétaires et aux spécificateurs des renseignements corrects sur une grande variété de produits de nettoyage, désinfectants, aliments, breuvages, huiles, solvants organiques et autres substances que l'on peut trouver dans des bâtiments et qui affectent la performance du revêtement de sol.

Solvants organiques	Résultat du test
Acétone – Solvabilité élevée	0
Chloroforme	0
Acétate d'éthyle	0
Alcool éthylique (dénaturé) – 90 %	0
Oxyde d'éthyle	0
Éthylèneglycol (antigel)	0
Formaldéhyde – 10 %	0
Essence	0
Alcool isopropylique – 70 %	0
Kérosène	0
Méthyléthylcétone (M.E.K.)	0
Essences minérales	0
Toluène	0
Trichloroéthylène (TCE)	0
Térébenthine	0
Xylène	0

Alcalis (Bases)	Résultat du test
Ammoniaque – 30 %	0
Hydroxyde de potassium – 15 %	0
Hydroxyde de sodium – 50 %	0

Acides	Résultat du test
Acide acétique - 28 %	0
Acide acétique – glacial	0
Acide chlorhydrique – 38 %	0
Acide lactique	0
Acide nitrique – 10 %	0
Acide sulfurique – 40 %	0
Acide sulfurique – 10%	0

Solutions de sel	Résultat du test
Chlorure de calcium – Saturé	0
Sulfate de cuivre – 10 %	0
Chlorure ferrique – 10 %	0
Nitrate d'argent – 1 %	0

Réactifs et colorants (médicaux)	Résultat du test
Bleu d'aniline – 2,5 %	0
Auramine–rhodamine	0
Fuchsine phénatée	0
Nettoyant pour la peau Betadine ^{MD}	0
Bétadine ^{MD} Solution – 10 %	0
Bromcrésol vert	0
Carbolfuchsine	3
Éosine – 1 %	2
Violet de gentiane, 2 %	0
Glutaraldéhyde	0
Teinture d'iode	2
Colorant de Gram à l'iode	0
Iodoforme – 1 %	0
Liquide de Lugol	0
Teinture de merthiolate	0
Bleu de méthylène	0
Acide picrique – 1 %	0
Permanganate de potassium – 0,5 %	3
Teinture de benjoin	0
Solution d'urée	0
Colorant de Wright (sang)	0

Nettoyants et désinfectants	Résultat du test
Javellisant – 5,25 %	0
Nettoyant pour salle de bain Comet	0
Peroxyde d'hydrogène	0
Désinfectant liquide Lyso ^{MD}	0

Service de restauration	Résultat du test
Café noir, chaud	0
Boisson gazeuse foncée	0
Vinaigrette française	0
Ketchup	0
Colorant alimentaire rouge	0
Vin rouge	0
Sauce de soja	0
Sauce à spaghetti	0
Thé – noir, chaud	0
Concentré de tomate	0
Moutarde jaune	0

Bureau	Résultat du test
Encre de stylo bille	0
Marque de papier carbone	0
Encre de plume	0
Crayon à mine	0
Marqueur permanent	0
Crayon de cire rouge	0
Peinture rouge Tempura	0

Huiles	Résultat du test
Suif de bœuf – chaud	0
Huile de canola	0
Huile de graines de coton	0
Liquide de freinage	0
Huile de transmission	0
Huile minérale (qualité médicinale)	0
Huile d'olive	0
Huile SAE n° 10	0
Huile non détergente 30 wt	0
Huile à moteur usée	0

Divers	Résultat du test
Produit de scellement pour allée d'asphalte	0
Craie bleue	0
Teinture noire Black Rit ^{MD}	0
Ombre à paupières	0
Colorant capillaire	0
Rouge à lèvres rouge	0
Parfum	0
Cire à bougie rouge – fondue	0
Vernis à ongles rouge	0
Cirage à chaussure – liquide brun	0
Cirage à chaussure – pâte brun	0

Les échantillons ont été testés après leur fabrication (aucun traitement superficiel supplémentaire). Tous les échantillons ont été exposés aux réactifs pendant quatre (24) heures (à découvert), puis nettoyés avec un nettoyant neutre à usage commercial et un chiffon en coton.

Les codes indiqués ci dessous décrivent le résultat. Il est important de noter que dans certains cas, les taches, résidus et ternissage en surface résiduels peuvent être encore réduits ou éliminés avec différentes méthodes de nettoyage ou d'autres méthodes plus agressives que la méthode courante utilisée pour cette comparaison de multiples produits.

0= Aucune tache	BI = Perte de lustre
1 = Léger changement	D = Trop de lustre
2 = Changement modérée	G = Amollissement
3 = Changement fort	S = Résidu laissé par le réactif

Pour d'autres détails sur l'entretien et les méthodes appropriées de nettoyage correspondant aux produits en particulier, consulter les directives d'entretien du produit en particulier sur ArmstrongFlooring.com ou prendre contact avec Armstrong Flooring au 1-866-243-2726.

Betadine^{MD} est une marque déposée de Purdue Products, L.P.
 Clorox^{MD} est une marque déposée de The Clorox Company.
 Comet^{MD} est une marque déposée de The Comet Products Corporation.
 Lysol^{MD} est une marque déposée de Linden Corporation.
 Toutes les autres marques de commerce appartiennent à AHF, LLC ou à ses sociétés affiliées.
 © 2025 AHF, LLC
 Janvier 2025