

# FEUILLE DE SPÉCIFICATION DE PRODUIT

## Carreaux Safety Zone<sup>MC</sup>

Revêtement de sol antidérapant

### Information sur le produit

Fabrication	Gamme de produits	Spécifications internationales du produit	Épaisseur de la couche d'usure	Finition en usine	Installation	Options d'entretien
Carreaux en vinyle composite	Carreaux Safety Zone <sup>MC</sup>	ASTM F1066 Classe 2 – Motif en profondeur	3,2 mm (1/8 po)	Fast Start <sup>MD</sup>	Adhésifs pour encollage plein S-515, S-525, S-700, S-750 et S-240, Adhésif en aérosol Flip <sup>MD</sup>	Polissage


### Emballage

Dimensions des carreaux	Carreaux par carton	Couverture	Poids à l'expédition
305 mm x 305 mm (12 po x 12 po)	45	4,18 m <sup>2</sup> (45,0 pi <sup>2</sup> )	27,7 kg (61 lb) par carton

### Structure du produit

Texturé exclusif, surface rehaussée de particules

Couche d'usure au motif en profondeur



### Essais

	Performance	Méthode d'essais	Exigence minimum	Performance par rapport aux exigences
ASTM F 1066	Épaisseur	ASTM F 386	Nominal ± 0,005 po	Conforme
	Dimensions	ASTM F 2055	± 0,016 po par pied linéaire	Conforme
	Équerrage	ASTM F 2055	0,25 mm (0,010 po) maximum	Conforme
	Empreinte - Une minute	ASTM F 1914	≥ 0,006 po à ≤ 0,015 po	Conforme
	Empreinte à 46 °C (115 °F)	ASTM F 1914	< 0,032 po	Conforme
	Choc	ASTM F 1265	Pas de fissure au-delà des limites	Conforme
	Déflexion	ASTM F 1304	2,5 cm (1,0 po) minimum	Conforme
	Stabilité dimensionnelle	ASTM F 2199	≤ 0,024 po par pied linéaire max.	Conforme
	Résistance aux produits chimiques	ASTM F 925	Pas plus qu'un léger changement dans le ternissement, l'attaque ou la coloration de la surface	Conforme
	Résistance à la chaleur	ASTM F 1514	ΔE ≤ 8	Conforme
Supplémentaire	Charge statique maximale	ASTM F 970	≤ 0,005 po	125 psi
	Données d'essai de résistance au feu - propagation des flammes	ASTM E 648	0,45 W/cm <sup>2</sup> ou plus Classe I	Conforme
	Données d'essai de résistance au feu - progression de la fumée	ASTM E 662	450 ou moins	Conforme
	Données d'essai de résistance au feu - Canada	CANULC S102.2	Selon l'usage	Propagation de la flamme - 0 Dégagement des fumées - 30

# FEUILLE DE SPÉCIFICATION DE PRODUIT

## Carreaux Safety Zone<sup>MC</sup>

Revêtement de sol antidérapant

### Utilisation marine

Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC	Certificat n° 164.117/1121/WCL MED0150A
Résolution OMI A653 (16) Test d'inflammabilité superficielle - Résolution OMI CSM 61(67) Annexe 1 Partie 5 et annexe 2 Test de fumée et toxicité - Résolution OMI CSM 61(67) Annexe 1 Partie 2 et annexe 2	Réussi Réussi
Protection de la vie humaine en mer (SOLAS) Règlementation 1974 II-2/3.40.5.3.2.4 II-2/5.3.2.4 II-2/6.2	Conforme
Garde Côtière des États-Unis	Approbation n° 164.117/1121/WCL MED015TE

### Durabilité

Caractéristique de certification	Standard	Certification/certificateur tiers
Matériaux à faibles émissions	CDPH v1.2 (2017) appelé aussi CHPS 01350	FloorScore/SCS
Déclaration de produit environnemental (EPD)	ISO 14025	Oui/ASTM International

Performance	Standard	Exigences	Performance par rapport aux exigences
Plage COVT	CDPH v1.2 (2017) appelé aussi CHPS 01350	<0,5 mg/m <sup>3</sup>	Conforme
Adhésifs à faible émission S-515 S-525 S-700 S-750 S-240 Adhésif en aérosol Flip <sup>MD</sup>	Règle SCAQMD n° 1168	Moins de 50 g/L	S-515 Dépasse 0 g/L S-525 Dépasse 16 g/L S-700 Dépasse - 0 g/L S-750 Dépasse - 5 g/L S-240 Dépasse - 10 g/L Aérosol Flip <sup>MD</sup> dépasse - 0g/L
Ingrédients/transparence des matériaux	LEED v4 (Option 1) WELL <sup>MC</sup> Feature 97	Divulguer du contenu à 1000 ppm	Conforme (voir Déclarations de produit Armstrong Flooring)
Contenu recyclé	ISO 14021	Contient du contenu recyclé	Conforme - 40% préconsommateur
Approvisionnement en matières premières	LEED v4	Responsabilité élargie des producteurs	Conforme - Voir le programme de recyclage de revêtement de sol Armstrong On & On <sup>MC</sup>

### Garantie

Garantie commerciale de 5 ans lorsque installé conformément à l'édition courante du Guide des systèmes d'installation garantis Armstrong Flooring, F-5061.

### Liens

Instructions d'installation	<a href="http://www.armstrongflooring.com/flooring-downloads">www.armstrongflooring.com/flooring-downloads</a>
Informations d'entretien	<a href="http://www.armstrongflooring.com/flooring-downloads">www.armstrongflooring.com/flooring-downloads</a>
Voyez la gamme complète	<a href="http://www.armstrongflooring.com/safetyzonetile">www.armstrongflooring.com/safetyzonetile</a>
Transparence du produit	<a href="http://www.armstrongflooring.com/transparency">www.armstrongflooring.com/transparency</a>
Courriel Techline	<a href="http://www.armstrongflooring.com/flooring-techline">www.armstrongflooring.com/flooring-techline</a>
Visitez Floor Expert	<a href="http://www.floorexpert.com">www.floorexpert.com</a>

ArmstrongFlooring.com/commercial | 1 888 276 7876



F9418CF-1018  
Imprimé aux États-Unis d'Amérique.  
© 2018 AFI Licensing LLC  
Armstrong<sup>MD</sup> et le logo Armstrong sont des marques de commerce appartenant à AWI Licensing LLC.  
FloorScore<sup>MD</sup> est une marque de commerce du Resilient Floor Covering Institute.  
LEED<sup>MD</sup> est une marque déposée du United States Green Building Council.  
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à Armstrong Flooring, Inc. ou à ses sociétés affiliées.